

## Ad-Tech Epoxy ESG-215

|                         |           |                                  |            |
|-------------------------|-----------|----------------------------------|------------|
| Epoxy                   | دسته بندی | Ad-Tech Plastic<br>.Systems Corp | تولیدکننده |
| موجود - آماده<br>صادرات | وضعیت     | -                                | فیلر       |

### توضیحات محصول

Ad-Tech Epoxy ESG-215 یک محصول اپوکسی است. می توان آن را با پوشش پردازش کرد و در آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Ad-Tech Epoxy ESG-215 شامل هوافضا، کاربردهای پوششی، مواد تعمیراتی و ابزارها است. ویژگی ها عبارتند از: چسبندگی خوب، مقاوم در برابر حرارت، روانکاری شده

### مشخصات فنی

| اطلاعات عمومی |  |                       |                  |
|---------------|--|-----------------------|------------------|
| ویژگی         | سیستم متریک  | سیستم ایمبریال        | روش تست          |
| افزودنی       | روغن کاری با پودر گرافیتی  | -                     | -                |
| ویژگی ها      | چسبندگی خوب<br>پایداری حرارتی خوب<br>روانکاری شده<br>غیر پخته MDA                              | -<br>-<br>-<br>-      | -<br>-<br>-<br>- |
| کاربردها      | کاربردهای هوافضا<br>کاربردهای هواپیما<br>کاربردهای پوشش<br>قالب ها/مهرها/ابزارها<br>مواد تعمیر | -<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |

| اطلاعات عمومی          |                        |                             |            |
|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|
| ویژگی                  | سیستم متریک            | سیستم ایمریال               | روش تست    |
| اشکال                  | خمیر                   | -                           | -          |
| روش فرآیند             | پوشش                   | -                           | -          |
| فیزیکی                 |                        |                             |            |
| ویژگی                  | سیستم متریک            | سیستم ایمریال               | روش تست    |
| چگالی ظاهری            | g/cm <sup>3</sup> 1.20 | -                           | ASTM D1895 |
| سختی دورومتر           | 80                     | -                           | ASTM D2240 |
| مکانیکی                |                        |                             |            |
| ویژگی                  | سیستم متریک            | سیستم ایمریال               | روش تست    |
| استحکام خمشی           | MPa 250                | psi 36259.5                 | ASTM D790  |
| حرارتی                 |                        |                             |            |
| ویژگی                  | سیستم متریک            | سیستم ایمریال               | روش تست    |
| دمای تغییر شکل تحت بار | C° 196                 | F° 384.8                    | ASTM D648  |
| CLTE                   | 4.5E-5 cm/cm/°C        | -                           | ASTM D696  |
| سایر                   |                        |                             |            |
| ویژگی                  | سیستم متریک            | سیستم ایمریال               | روش تست    |
| اجزای ترموست           | -                      | -                           | -          |
|                        |                        | نسبت مخلوط بر اساس وزن: 14  | -          |
|                        |                        | نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 | -          |
| زمان کاربری (Pot Life) | to 25 min 20           | -                           | -          |
| زمان خروج از قالب      | to 240 min 120         | -                           | -          |

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.