

Ad-Tech Urethanes UC-4521

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------------------------------|------------|
| TSU | دسته بندی | Ad-Tech Plastic .Systems Corp | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

بر پایه پلی اتر

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمبریال | روش تست |
|------------|--|----------------|---------|
| ویژگی‌ها | مقاومت خوب در برابر سایش مقاومت شیمیایی خوب | - - | - - |
| شکل ظاهری | شفاف/شفاف | - | - |
| اشکال | مایع | - | - |
| روش فرآیند | ریخته‌گری | - | - |

فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمبریال | روش تست |
|-------------|------------------------|----------------|------------|
| چگالی ظاهری | 1.01 g/cm ³ | - | ASTM D1895 |

| فیزیکی | | | |
|------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| روش تست | سیستم ایمپریتال | سیستم متریک | ویژگی |
| ASTM D2240 | - | 80 | سختی دورومتر |
| مکانیکی | | | |
| روش تست | سیستم ایمپریتال | سیستم متریک | ویژگی |
| ASTM D638 | psi 6294.65 | MPa 43.4 | استحکام کششی |
| ASTM D638 | - | % 10 | ازدیاد طول کششی |
| سایر | | | |
| روش تست | سیستم ایمپریتال | سیستم متریک | ویژگی |
| - | - | - | اجزای ترموست |
| - | - | نسبت مخلوط بر اساس وزن: 67 | |
| - | - | نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100 | |
| - | - | min 45 | زمان کاربری (Pot Life) |
| - | - | wk 26 | عمر قفسه‌ای (Shelf Life) |
| ASTM D2393 | - | cP 800 | ویسکوزیته مخلوط ترموست |
| - | - | to 10000 min 7200 | زمان خروج از قالب |

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.