

Ad-Tech Urethanes UC-4675-1

TSU	دسته بندی	Ad-Tech Plastic Systems Corp	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

بر پایه پلی اتر

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
ویژگی‌ها	سختی خوب کاهش پایین ویسکوزیته پایین	- - -	- - -
کاربردها	قالب‌ها/مهرها/ابزارها مهر و موم‌ها ابزارسازی	- - -	- - -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	g/cm ³ 1.05	-	ASTM D1895
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 0.20	-	ASTM D955
سختی دورومتر	80	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 14.8	psi 2146.56	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 600	-	ASTM D638
استحکام پارگی	kN/m 45.5	-	ASTM D624

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست			-
		نسبت مخلوط بر اساس وزن: 50	-
		نسبت مخلوط بر اساس وزن: 100	-
زمان کاربری (Pot Life)	min 20	-	-
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	wk 26	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 2500	-	ASTM D2393
زمان خروج از قالب			-
		to 7200 min 4300	-
		min 960	-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.