

Ad-Tech Urethanes UC-4960

TSU	دسته بندی	Ad-Tech Plastic .Systems Corp	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

بر پایه پلی اتر

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
ویژگی‌ها	زل سریع انعطاف پذیری خوب سختی خوب کاهش پایین ویسکوزیته پایین	- - - - -	- - - - -
کاربردها	قالب‌ها/مهرها/ابزارها مهر و موم‌ها	- -	- -
شکل ظاهری	کهربا	-	-
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
چگالی ظاهری	g/cm ³ 1.06	-	ASTM D1895
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 0.025	-	ASTM D955
سختی دورومتر	60	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 5.52	psi 800.61	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 300	-	ASTM D638
استحکام پارگی	kN/m 39.4	-	ASTM D624

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
اجزای ترموست			-
			-
			-
			-
			-
زمان کاربری (Pot Life)	min 30	-	-
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	wk 26	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 2800	-	ASTM D2393
زمان خروج از قالب			-
	min 2900	-	-
	min 1400	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.