# ADDILENE H 420 K24

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | ADDIPLAST | **دسته بندی** | PP Homopolymer |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

ADDILENE H 420 K24 یک ماده هموپلیمر پلی پروپیلن (PP Homopolymer) است. این ماده در آفریقا و خاورمیانه، آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای لاتین موجود است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | چگالی بالا | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 2.40 g/cm³ | - | ISO 1183/A |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 10 g/10 min | - | ISO 1133 |
| **سختی Shore** | 81 | - | ISO 868 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تنش کششی** | | - | ISO 527-2 |
| | MPa 12.0 | psi 1740.46 | - |
| | MPa 10.0 | psi 1450.38 | - |
| **مدول خمشی** | MPa 4500 | psi 652671.0 | ISO 178 |
| **استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار** | kJ/m² 3.0 | ft·lb/in² 1.43 | ISO 179/1eA |
| **استحکام ضربه Charpy بدون شکاف** | kJ/m² 15 | ft·lb/in² 7.14 | ISO 179/1eU |
| **استحکام ضربه Izod شکاف‌دار** | kJ/m² 4.0 | ft·lb/in² 1.9 | ISO 180/1A |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل حرارتی** | C° 80.0 | F° 176.0 | ISO 75-2/Af |
| **دمای نرم‌شوندگی Vicat** | C° 153 | F° 307.4 | ISO 306/A50 |
| **دمای ذوب (DSC)** | C° 165 | F° 329.0 | ISO 3146 |

## الکتریکی و اشتعال‌پذیری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **شاخص ردیابی تطبیقی (CTI)** | V 600 | - | IEC 60112 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.