ADDILENE H 442 M30

تولیدکننده	ADDIPLAST	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	۳۰٪ مواد معدنی	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ADDILENE H 442 M30 یک ماده پلی پروپیلن هموپلیمر (PP Homopolymer) است که با 30% ماده معدنی پر شده است. این ماده در آفریقا و خاورمیانه، آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای لاتین موجود است. کاربرد معمول ADDILENE H 442 M30: لوازم خانگی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	معدنی، 30% پرکننده به وزن	-	-
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر مواد شوینده	-	-
کاربردها	اجزای دستگاه	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.14 g/cm³	-	ISO 1183/A
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	14 g/10 min	-	ISO 1133

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Shore	76	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 33.0 MPa 28.0	- psi 4786.25 psi 4061.06	ISO 527-2 - -
کرنش کششی	% 11	-	ISO 527-2
مدول خمشی	MPa 3200	psi 464121.6	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	kJ/m² 2.5	ft·lb/in² 1.19	ISO 179/1eA
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	kJ/m² 22	ft·lb/in² 10.47	ISO 179/1eU
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	kJ/m² 2.5	ft·lb/in² 1.19	ISO 180/1A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 76.0	F° 168.8	ISO 75-2/Af
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 153	F° 307.4	ISO 306/A50
دمای ذوب (DSC)	C° 165	F° 329.0	ISO 3146

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	1.0E+14 ohms	-	IEC 60093
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+15 ohms·cm	-	IEC 60093
شاخص ردیابی تطبیقی (CTI)	V 600	-	IEC 60112

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.