# ADDILENE H 462 M20

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | ADDIPLAST | **دسته بندی** | PP Homopolymer |
| **فیلر** | ۲۰٪ مواد معدنی | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

ADDILENE H 462 M20 یک ماده هموپلیمر پلی پروپیلن (PP Homopolymer) است که با 20% ماده معدنی پر شده است. این ماده در آفریقا و خاورمیانه، آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای لاتین موجود است. ویژگی اصلی ADDILENE H 462 M20: مقاوم در برابر حرارت. کاربرد معمول ADDILENE H 462 M20: لوازم خانگی

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **فیلر / تقویت‌کننده** | معدنی، 20% پرکننده به وزن | - | - |
| **ویژگی‌ها** | مقاوم در برابر مواد شوینده<br>مقاومت حرارتی بالا | -<br>- | -<br>- |
| **کاربردها** | اجزای دستگاه | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 1.04 g/cm³ | - | ISO 1183/A |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 13 g/10 min | - | ISO 1133 |
| **سختی Shore** | 76 | - | ISO 868 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تنش کششی** | | - | ISO 527-2 |
| | MPa 34.0 | psi 4931.29 | - |
| | MPa 30.0 | psi 4351.14 | - |
| **کرنش کششی** | % 30 | - | ISO 527-2 |
| **مدول خمشی** | MPa 2500 | psi 362595.0 | ISO 178 |
| **استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار** | kJ/m² 3.5 | ft·lb/in² 1.67 | ISO 179/1eA |
| **استحکام ضربه Charpy بدون شکاف** | kJ/m² 30 | ft·lb/in² 14.27 | ISO 179/1eU |
| **استحکام ضربه Izod شکاف‌دار** | kJ/m² 4.0 | ft·lb/in² 1.9 | ISO 180/1A |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل حرارتی** | C° 74.0 | F° 165.2 | ISO 75-2/Af |
| **دمای نرم‌شوندگی Vicat** | C° 153 | F° 307.4 | ISO 306/A50 |
| **دمای ذوب (DSC)** | C° 165 | F° 329.0 | ISO 3146 |

## الکتریکی و اشتعال‌پذیری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مقاومت ویژه سطحی** | 1.0E+14 ohms | - | IEC 60093 |
| **مقاومت ویژه حجمی** | 1.0E+14 ohms·cm | - | IEC 60093 |

| الکتریکی و اشتعال‌پذیری | | | |
|---|---|---|---|
| **ویژگی** | **سیستم متریک** | **سیستم ایمپریال** | **روش تست** |
| **شاخص ردیابی تطبیقی (CTI)** | 600 V | - | IEC 60112 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.