ADDILENE H 530 N30

تولیدکننده	ADDIPLAST	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	۳۰٪ مواد معدنی	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ADDILENE H 530 N30 یک ماده هموپلیمر پلی پروپیلن (PP Homopolymer) است که با 30% ماده معدنی پر شده است. این ماده در آفریقا و خاورمیانه، آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای لاتین موجود است. ویژگی اصلی ADDILENE H 530 N30: زیبایی ظاهری خوب. کاربردهای معمول عبارتند از: کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی لوازم خانگی محفظه ها

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	معدنی، 30% پرکننده به وزن	-	-
ویژگی‌ها	پایان سطح خوب	-	-
کاربردها	اجزای دستگاه اتصال‌دهنده‌ها کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی محفظه‌ها	- - - -	- - - -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.14 g/cm³	-	ISO 1183/A
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	18 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Shore	76	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ISO 527-2
	25.0 MPa	3625.95 psi	-
	19.0 MPa	2755.72 psi	-
کرنش کششی	16 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	2900 MPa	420610.2 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	3.0 kJ/m²	1.43 ft·lb/in²	ISO 179/1eA
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	23 kJ/m²	10.94 ft·lb/in²	ISO 179/1eU
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	3.5 kJ/m²	1.67 ft·lb/in²	ISO 180/1A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	80.0 C°	176.0 F°	ISO 75-2/Af
دمای نرم‌شوندگی Vicat	153 C°	307.4 F°	ISO 306/A50
دمای ذوب (DSC)	165 C°	329.0 F°	ISO 3146

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	1.0E+11 ohms	-	IEC 60093

الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+13 ohms·cm	-	IEC 60093
شاخص ردیابی تطبیقی (CTI)	600 V	-	IEC 60112

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.