ADDILENE H 542

تولیدکننده	ADDIPLAST	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ADDILENE H 542 یک ماده هموپلیمر پلی پروپیلن (PP Homopolymer) است. این ماده در آفریقا و خاورمیانه، آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای لاتین موجود است. کاربردهای معمول عبارتند از: لوازم خانگی محفظه ها

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	آنتی‌استاتیک	-	-
کاربردها	اجزای دستگاه محفظه‌ها	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	ISO 1183/A
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	20 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Shore	74	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ISO 527-2
	MPa 37.0	psi 5366.41	-
	MPa 27.0	psi 3916.03	-
کرنش کششی	% 100	-	ISO 527-2
مدول خمشی	MPa 1300	psi 188549.4	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	kJ/m² 3.0	ft·lb/in² 1.43	ISO 179/1eA
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	بدون شکست	-	ISO 179/1eU
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	kJ/m² 3.5	ft·lb/in² 1.67	ISO 180/1A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 63.0	F° 145.4	ISO 75-2/Af
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 153	F° 307.4	ISO 306/A50
دمای ذوب (DSC)	C° 165	F° 329.0	ISO 3146

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	1.0E+14 ohms	-	IEC 60093
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+15 ohms·cm	-	IEC 60093
شاخص ردیابی تطبیقی (CTI)	V 600	-	IEC 60112

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.