ADDILENE H 590 RM20 F

تولیدکننده	ADDIPLAST	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	۲۰٪ مواد معدنی	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ADDILENE H 590 RM20 F یک ماده پلی پروپیلن پر شده با 20% ماده معدنی است. این ماده در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای لاتین موجود است. ویژگی های مهم ADDILENE H 590 RM20 F عبارتند از: دارای درجه اشتعال پذیری، مقاوم در برابر شعله، مقاوم در برابر ضربه. کاربردهای معمولی عبارتند از: لوازم خانگی، کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	معدنی، 20% پرکننده به وزن	-	-
افزودنی	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله مقاومت خوب در برابر ضربه هالوژنه	- - -	- - -
کاربردها	اجزای دستگاه کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	- -	- -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.34 g/cm³	-	ISO 1183/A
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	18 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Shore	67	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	20.0 MPa	2900.76 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	50 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	2400 MPa	348091.2 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	3.0 kJ/m²	1.43 ft·lb/in²	ISO 179/1eA
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	38 kJ/m²	18.08 ft·lb/in²	ISO 179/1eU
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	3.8 kJ/m²	1.81 ft·lb/in²	ISO 180/1A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	70.0 C°	158.0 F°	ISO 75-2/Af
دمای نرم‌شوندگی Vicat	140 C°	284.0 F°	ISO 306/A50
دمای ذوب (DSC)	165 C°	329.0 F°	ISO 3146

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	1.0E+13 ohms	-	IEC 60093
مقاومت ویژه حجمی		-	IEC 60093

الکتریکی و اشتعال‌پذیری				
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	1.0E+15 ohms·cm		
استحکام الکتریکی	43 kV/mm	-	IEC 60243-1
شاخص ردیابی تطبیقی (CTI)	600 V	-	IEC 60112
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94
دمای اشتعال سیم داغ (GWIT)	960 C°	1760.0 F°	IEC 60695-2-13
شاخص اکسیژن	26 %	-	ISO 4589-2

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.