ADDILENE J 110

تولیدکننده	ADDIPLAST	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ADDILENE J 110 یک ماده کوپلیمر پلی پروپیلن (PP Copolymer) است. این ماده در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای لاتین موجود است. کاربردهای معمولی عبارتند از: خودرو، لوازم خانگی، کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی، محفظه ها

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	اجزای دستگاه	-	-
	کاربردهای خودرویی	-	-
	قطعات داخلی خودرو	-	-
	محفظه الکتریکی	-	-
	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	ISO 1183/A
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 g/10 min	-	ISO 1133

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Shore	66	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ISO 527-2
	MPa 33.0	psi 4786.25	-
	MPa 29.0	psi 4206.1	-
کرنش کششی	% 100	-	ISO 527-2
مدول خمشی	MPa 950	psi 137786.1	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	kJ/m² 35	ft·lb/in² 16.65	ISO 179/1eA
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	بدون شکست	-	ISO 179/1eU
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	بدون شکست	-	ISO 180/1A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 50.0	F° 122.0	ISO 75-2/Af
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 151	F° 303.8	ISO 306/A50
دمای ذوب (DSC)	C° 165	F° 329.0	ISO 3146

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	1.0E+14 ohms	-	IEC 60093
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+15 ohms·cm	-	IEC 60093
شاخص ردیابی تطبیقی (CTI)	V 600	-	IEC 60112

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.