# ADDILENE PMD 50258

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | ADDIPLAST | **دسته بندی** | PP Homopolymer |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

ADDILENE PMD 50258 یک ماده کوپلیمر پلی پروپیلن (PP Copolymer) است. این ماده در آفریقا و خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای لاتین در دسترس است. کاربردهای معمول شامل: لوازم خانگی، خودروسازی، کالاهای مصرفی، کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | قابل پوشش | - | - |
| **کاربردها** | اجزای دستگاه | - | - |
| | کاربردهای خودرویی | - | - |
| | محصولات آرایشی | - | - |
| | کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 1.15 g/cm³ | - | ISO 1183/A |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 15 g/10 min | - | ISO 1133 |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **سختی Shore** | 68 | - | ISO 868 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تنش کششی** | MPa 22.0<br>MPa 19.0 | -<br>psi 3190.84<br>psi 2755.72 | ISO 527-2<br>-<br>- |
| **کرنش کششی** | % 100 | - | ISO 527-2 |
| **مدول خمشی** | MPa 1500 | psi 217557.0 | ISO 178 |
| **استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار** | kJ/m² 11 | ft·lb/in² 5.23 | ISO 179/1eA |
| **استحکام ضربه Charpy بدون شکاف** | بدون شکست | - | ISO 179/1eU |
| **استحکام ضربه Izod شکاف‌دار** | kJ/m² 11 | ft·lb/in² 5.23 | ISO 180/1A |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل حرارتی** | C° 55.0 | F° 131.0 | ISO 75-2/Af |
| **دمای نرم‌شوندگی Vicat** | C° 151 | F° 303.8 | ISO 306/A50 |
| **دمای ذوب (DSC)** | C° 165 | F° 329.0 | ISO 3146 |

## الکتریکی و اشتعال‌پذیری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مقاومت ویژه سطحی** | 1.0E+11 ohms | - | IEC 60093 |
| **مقاومت ویژه حجمی** | 1.0E+13 ohms·cm | - | IEC 60093 |
| **شاخص ردیابی تطبیقی (CTI)** | V 600 | - | IEC 60112 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.