ADEKA EH-5057PK

تولیدکننده	Adeka Corporation	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EH-4357S بسیار خالص و ریز آسیاب شده

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	خلوص بالا	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای کلر	0.0 %wt	-	-
اندازه ذرات	4.50 µm 2.00 µm	- 0.1772 mil 0.07874 mil	- - -

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
معادل هیدروژن فعال	140 g/eq	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ترکیب‌بندی	50 to 60 %	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	75.0 to 85.0 °C	167.0 - 185.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.