Adell Polyamide BJ-13 Impact Modified

تولیدکننده	.Adell Plastics, Inc	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Adell Polyamide BJ-13 Impact Modified یک ماده پلی آمید 6 (نایلون 6) است. این ماده در آمریکای شمالی موجود است. ویژگی های مهم Adell Polyamide BJ-13 Impact Modified عبارتند از: اصلاح شده در برابر ضربه، مقاوم در برابر ضربه

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تغییر دهنده ضربه‌ای	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت ضربه بالا	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.07 to 1.09 g/cm³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.1 to 1.4 %	-	ASTM D955
جذب آب	1.6 %	-	ASTM D570

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Rockwell		-	ASTM D785
	72	-	-
	114	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	55.2 MPa	8006.1 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	90 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1720 MPa	249465.36 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	75.8 MPa	10993.88 psi	ASTM D790
استحکام فشاری	55.0 MPa	7977.09 psi	ASTM D695
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	190 J/m	3.56 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	177 C°	350.6 F°	-
	60.0 C°	140.0 F°	-
دمای ذوب	210 to 221 °C	410.0 - 429.8 F°	ASTM D789

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.