Adell Polyamide BJ-14 Glass Reinforced High Impact

تولیدکننده	.Adell Plastics, Inc	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Adell Polyamide BJ-14 Glass Reinforced High Impact یک ماده پلی آمید 6 (نایلون 6) است که با الیاف شیشه پر شده است. این ماده در آمریکای شمالی موجود است. ویژگی اصلی Adell Polyamide BJ-14 Glass Reinforced High Impact: مقاوم در برابر ضربه.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه‌ای	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت ضربه بالا	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.22 to 1.24 g/cm³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.40 to 0.70 %	-	ASTM D955

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جذب آب	% 0.80	-	ASTM D570
سختی Rockwell		-	ASTM D785
	79	-	-
	115	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 100	psi 14503.8	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% to 4.0 3.0	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 4140	psi 600457.32	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 131	psi 18999.98	ASTM D790
استحکام فشاری	MPa 124	psi 17984.71	ASTM D695
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 180	ft·lb/in 3.37	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	C° 204	F° 399.2	-
	C° 196	F° 384.8	-
دمای ذوب	to 221 °C 210	F° 429.8 - 410.0	ASTM D789

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.