Adell PP EL-36

تولیدکننده	.Adell Plastics, Inc	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	۳۰٪ شیشه/معدنی	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Adell PP EL-36 یک ماده پلی پروپیلن هموپلیمر (PP Homopolymer) است که با 30% شیشه\مواد معدنی پر شده است. این ماده در آمریکای شمالی موجود است. ویژگی های مهم Adell PP EL-36 عبارتند از: هموپلیمر مقاوم در برابر شعله

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	شیشه\معدنی، 30% پرکننده به وزن	-	-
ویژگی‌ها	هموپلیمر	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.12 to 1.14 g/cm³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.30 to 0.70 %	-	ASTM D955
جذب آب	0.030 %	-	ASTM D570
سختی Rockwell			

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	ASTM D785
	69	-	-
	100	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 48.3	psi 7005.34	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% to 9.0 5.0	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 4830	psi 700533.54	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 65.5	psi 9499.99	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 48	ft·lb/in 0.899	ASTM D256
مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف	J/m 320	ft·lb/in 5.99	ASTM D256
ضربه Gardner	J 0.452	-	ASTM D3029

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار		-	ASTM D648
	C° 154	F° 309.2	-
	C° 141	F° 285.8	-
دمای ذوب	to 193 °C 171	F° 379.4 - 339.8	ASTM D789

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.