

Alcryn® 2060 NC

MPR	دسته بندی	Advanced Petrochemical Company	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Alcryn® 2060 NC یک ماده لاستیک قابل فرآوری با حرارت (MPR) است. این ماده در منطقه آسیا و اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی برای قالب‌گیری دمشی، اکستروژن، قالب‌گیری تزریقی یا شکل‌دهی وکیوم در دسترس است. ویژگی‌های مهم Alcryn® 2060 NC عبارتند از: سازگار با RoHS مقاوم در برابر مواد شیمیایی دوستدار محیط زیست/سبز چرخه قالب‌گیری سریع مقاوم در برابر حرارت کاربردهای معمول شامل: کاربردهای پوشش قطعات مهندسی/صنعتی دسته‌ها شلنگ/لوله سیم و کابل

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
UL Yellow Card	E115006-219316	-	-
ویژگی‌ها	چرخه قالب‌گیری سریع عمومی (هدف) جریان بالا مقاومت حرارتی بالا کاهش نویز مقاوم در برابر روغن مقاوم در برابر اوزون مواد قابل بازیافت کاهش لرزش	- - - - - - - - -	- - - - - - - -

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
کاربردها	پوشش کابل کاربردهای پوشش پوشش‌های پارچه دستگیره‌های انعطاف‌پذیر واشرها عمومی (هدف) دستگیره‌ها شلنگ روکش‌گذاری پروفایل‌ها مهر و موم‌ها لوله‌کشی درزگیر کاربردهای سیم و کابل	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری اکستروژن قالب‌گیری تزریقی فرم‌دهی وکیوم	- - - -	- - - -
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.12	-	ASTM D471, ISO 2781
سختی دورومتر	59	-	ASTM D2240, ISO 868
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مقاومت سایش Taber	mg 5.00	-	ASTM D1044

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
مدول پیچشی	-	-	ASTM D1043
	MPa 4.80	psi 696.18	-
	MPa 2.30	psi 333.59	-
تغییر شکل ماندگار کششی (Tensile) (Set)	% 8	-	ASTM D412
تنش کششی	-	-	-
	MPa 3.00	psi 435.11	ASTM D412, ISO 37
	MPa 2.70	psi 391.6	ASTM D573, ISO 188
استحکام کششی	-	-	-
	MPa 7.90	psi 1145.8	ASTM D412, ISO 37
	MPa 6.50	psi 942.75	ASTM D573, ISO 188
ازدیاد طول کششی	-	-	-
	% 340	-	ASTM D573, ISO 188
	% 420	-	ASTM D412, ISO 37
استحکام پارگی	kN/m 28.0	-	ASTM D624
مانایی فشاری	-	-	-
	% 13	-	ASTM D395B, ISO 815
	% 62	-	-
مدول Clash-Berg	MPa 68.9	psi 9993.12	ASTM D1043

پیرشدگی (کهولت)			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
تغییر در سختی دورومتر در هوا	1.0	-	ASTM D573, ISO 188
تغییر حجم	-	-	-
	% 17	-	ASTM D471, ISO 1817
	% 21-	-	ASTM D471
	% 17	-	ASTM D471, ISO 1817

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	% 8.0	-	ASTM D471, ISO 1817
	% 21-	-	ISO 1817

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تندی	C° 85.0-	F° 121.0-	ASTM D746, ISO 812

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته مذاب	Pa·s 350	-	ASTM D3835

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	C° 177	F° 350.6	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.