

Alcryn® 2165 TR

MPR	دسته بندی	Advanced Petrochemical Company	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Alcryn®2165 TR یک ماده لاستیکی قابل پردازش مذاب (MPR) است. این محصول در آمریکای شمالی، اروپا یا آسیا و اقیانوسیه موجود است. ویژگی های اصلی Alcryn®2165 TR عبارتند از: مطابق با استاندارد WEEE، گواهینامه ROHS، نقدینگی بالا، استحکام پارگی خوب، مقاومت شیمیایی. زمینه های کاربردی معمولی عبارتند از: سیم و کابل، شیلنگ، لوازم مهندسی/صنعتی، کاربردهای آب بندی، صنعت خودرو

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
ویژگی ها	اصطکاک بالا	-	-
	مقاومت در برابر پارگی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	سیالیت بالا	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
کاربردها	دستگیره	-	-
	غلاف کابل	-	-
	پوشش سیم	-	-
	واشر	-	-
	لوله	-	-
	اتصالات لوله	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مهر و مومها	-	-
	نوار درزگیر مقاوم در برابر آب و هوا	-	-
	قطعات داخلی خودرو	-	-
	رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU 2002/96/EC (WEEE)	-
	انطباق با RoHS	مطابقت با RoHS	-
	شکل ظاهری	نیمه شفاف	-
	اشکال	ذره	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.40	-	ASTM D792, ISO 1183
سختی دورومتر	66	-	ASTM D2240, ISO 868

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی			
	MPa 3.10	psi 449.62	ASTM D412
	MPa 3.10	psi 449.62	ISO 37
استحکام کششی	MPa 12.2	psi 1769.46	ASTM D412, ISO 37
ازدیاد طول کششی			
	% 570	-	ASTM D412
	% 570	-	ISO 37
استحکام پارگی	kN/m 46.0	-	ASTM D624
مانایی فشاری (Compression Set)			
	% 34	-	ASTM D395, ISO 815
	% 83	-	ASTM D395, ISO 815

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
-------	-------------	---------------	---------

ASTM D395, ISO
815

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
-------	-------------	---------------	---------

نامشخص

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.