

Alcryn® ALR FRC2

MPR	دسته بندی	Advanced Petrochemical Company	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Alcryn® ALR FRC2 یک ماده لاستیکی قابل پردازش مذاب (MPR) است. در آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی برای کلندرینگ یا اکستروژن موجود است. ویژگی های مهم Alcryn® ALR FRC2 عبارتند از: دارای درجه اشتعال مطابق با RoHS مطابق با WEEE مقاوم در برابر شعله مقاوم در برابر مواد شیمیایی کاربردهای معمول عبارتند از: شیلنگ/لوله پوشش سیم و کابل نوار نقاله ها قطعات مهندسی/صنعتی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
افزودنی	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
ویژگی ها	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
	مقاومت خوب در برابر پیری حرارتی	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
	مقاوم در برابر اوزون	-	-
کاربردها	پوشش کابل	-	-
	قطعات نقاله	-	-
	پوشش های پارچه	-	-
	واشرها	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
	شلنگ	-	-
	مهر و مومها	-	-
	ورق	-	-
	لوله کشی	-	-
	پوشش سیم	-	-
رتبه بندی های استاندارد	EU 2002/96/EC (WEEE)	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شکل ظاهری	رنگ های موجود	-	-
اشکال	پلتها	-	-
روش فرآیند	چرخ دنده اکستروژن	- -	- -

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 2.49	-	ASTM D792
سختی دورومتر	77	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
تنش کششی	MPa 5.31	psi 770.15	ASTM D412
استحکام کششی	MPa 9.65	psi 1399.62	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 310	-	ASTM D412

الکتریکی و اشتعال پذیری

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D257	-	2.7E+11 ohms·cm	مقاومت ویژه حجمی
ASTM D149	-	kV/mm 29	استحکام دی الکتریک
ASTM D150	-	5.73	ثابت دی الکتریک
UL 94	-	V-0	درجه اشتعال پذیری (Flame Rating)
ASTM D2863	-	% 30	شاخص اکسیژن

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.