DuraGrip® DGR 6230TR

تولیدکننده	Advanced Petrochemical Company	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DuraGrip® 6230TR یک الاستومر ترموپلاستیک (TPE) نیمه شفاف است که برای فرآیندهای قالب‌گیری تزریقی و اکستروژن طراحی شده است. DuraGrip® 6230TR دارای الاستیسیته و بازیابی بسیار خوب، حس خشک و نرم، ضریب اصطکاک بالا، پیوند خوب به پلی‌پروپیلن و پلی‌اتیلن و مطابق با FDA است. DuraGrip® 6230TR هیدروسکوپیک نیست و تحت شرایط عادی نیازی به خشک‌کردن ندارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	اصطکاک بالا چسبندگی خوب	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU 2002/96/EC (WEEE) FDA بدون رتبه‌بندی	- -	- -
انطباق با RoHS	مطابقت با RoHS	-	-
شکل ظاهری	نیمه شفاف	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند			

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.878 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.1 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	29	-	ASTM D2240, ISO 868

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ASTM D412, ISO 37
	0.621 MPa	90.07 psi	ASTM D412, ISO 37
	1.97 MPa	285.72 psi	ASTM D412, ISO 37
استحکام کششی	6.07 MPa	880.38 psi	ASTM D412, ISO 37
ازدیاد طول کششی	690 %	-	ASTM D412, ISO 37
استحکام پارگی	19.3 kN/m	-	ASTM D624

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته مذاب	352 Pa·s	-	ASTM D3835
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.