DuraGrip® DGR 6260TR

تولیدکننده	Advanced Petrochemical Company	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DuraGrip® 6260TR به عنوان یک الاستومر ترموپلاستیک (TPE) با کاربرد عمومی طراحی شده است که استفاده از آن در فرآیندهای قالب‌گیری تزریقی و اکستروژن آسان است. DuraGrip® 6260TR دارای حس نرم و لطیف عالی، حس لاستیکی خشک و الاستیسیته بالا است. این ماده با پلی‌پروپیلن و پلی‌اتیلن پیوند خواهد داشت و مطابق با FDA است. DuraGrip® 6260TR هیدروسکوپیک نیست و تحت شرایط عادی نیازی به خشک‌کردن ندارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب عمومی	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU 2002/96/EC (WEEE) FDA بدون رتبه‌بندی	- -	- -
انطباق با RoHS	مطابقت با RoHS	-	-
شکل ظاهری	نیمه شفاف	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند			

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.886 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	4.1 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	58	-	ASTM D2240, ISO 868

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ASTM D412, ISO 37
	2.36 MPa	342.29 psi	ASTM D412, ISO 37
	3.27 MPa	474.27 psi	ASTM D412, ISO 37
استحکام کششی	6.67 MPa	967.4 psi	ASTM D412, ISO 37
ازدیاد طول کششی	640 %	-	ASTM D412, ISO 37
استحکام پارگی	24.9 kN/m	-	ASTM D624

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته مذاب	251 Pa·s	-	ASTM D3835
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.