DuraGrip® DGR 6280CL

تولیدکننده	Advanced Petrochemical Company	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DuraGrip® 6280CL یک الاستومر ترموپلاستیک (TPE) شفاف است که برای فرآیندهای قالب‌گیری تزریقی و اکستروژن طراحی شده است. DuraGrip® 6280CL دارای شفافیت عالی، حس نرم و لطیف، ویسکوزیته ذوب پایین و پیوند خوبی به پلی‌پروپیلن دارد. DuraGrip® 6280CL همچنین مطابق با مقررات FDA به شماره C.F.R. 177.2600 21 است. DuraGrip® 6280CL هیدروسکوپیک نیست و تحت شرایط عادی نیازی به خشک‌کردن ندارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ویسکوزیته پایین چسبندگی خوب تعریف، بالا	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU 2002/96/EC (WEEE) FDA 21 CFR 177.2600	- -	- -
انطباق با RoHS	مطابقت با RoHS	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	ذره	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.885 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	39 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	81	-	ASTM D2240, ISO 868

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ASTM D412, ISO 37
	4.83 MPa	700.53 psi	ASTM D412, ISO 37
	5.72 MPa	829.62 psi	ASTM D412, ISO 37
استحکام کششی	8.20 MPa	1189.31 psi	ASTM D412, ISO 37
ازدیاد طول کششی	490 %	-	ASTM D412, ISO 37
استحکام پارگی	49.6 kN/m	-	ASTM D624

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته مذاب	103 Pa·s	-	ASTM D3835
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.