

Advanced Composites ADX-5017

TPO	دسته بندی	Advanced Petrochemical Company	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	تالک	فیلر

توضیحات محصول

Advanced Composites ADX-5017 یک محصول پلی پروپیلن کامپوزیتی است که حاوی پرکننده تالک است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است. زمینه های کاربردی معمول عبارتند از: صنعت خودرو. ویژگی ها عبارتند از: اصلاح ضربه، سیالیت بالا، مقاومت در برابر ضربه، مقاومت در برابر خراش

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
فیلر / تقویت کننده	پرکننده تالک	-	-
افزودنی	تغییر دهنده ضربه ای	-	-
ویژگی ها	تغییرات ضربه ای	-	-
	مقاومت در برابر ضربه، بالا	-	-
	سیالیت بالا	-	-
	مقاومت در برابر خراش	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 1.04	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 28	-	ISO 1133
سختی دورومتر	61	-	ISO 868

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
تنش کششی	MPa 22.0	psi 3190.84	ISO 527-2
مدول خمشی	MPa 2020	psi 292976.76	ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	kj/m ² 6.0 kj/m ² 30	ft·lb/in ² 2.85 ft·lb/in ² 14.27	ISO 180 ISO 180 ISO 180
ضربه پرتاب وزنه ابزاری	J 37.2	-	ASTM D3763

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 118	F° 244.4	ISO 75-2/B

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
نامشخص	-	-	-

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای خشک کردن	C° 100	F° 212.0	-
زمان خشک کردن	hr	-	-

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای بخش عقب سیلندر	C° 204	F° 399.2	-
دمای بخش میانی سیلندر	C° 218	F° 424.4	-
دمای بخش جلوی سیلندر	C° 218	F° 424.4	-
دمای نازل	C° 216	F° 420.8	-
دمای فرآیند (دوب)	C°	-	-
دمای قالب	C°	-	-
کاشن (Cushion)	mm	-	-
نامشخص	-	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) مسئول تماس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.