

Advanced Composites ATX889

TPO	دسته بندی	Advanced Petrochemical Company	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	تالک	فیلر

توضیحات محصول

Advanced Composites ATX889 یک محصول پلی پروپیلن کامپوزیتی است که حاوی پرکننده تالک است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است. زمینه های کاربردی معمول عبارتند از: صنعت خودرو. ویژگی ها عبارتند از: اصلاح ضربه، سیالیت بالا، مقاومت در برابر خراش

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
فیلر / تقویت کننده	پرکننده تالک	-	-
افزودنی	تغییر دهنده ضربه ای	-	-
ویژگی ها	تغییرات ضربه ای سیالیت بالا مقاومت در برابر خراش	- - -	- - -
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.04	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 30	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	%	-	ASTM D955
سختی دورومتر	66	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 23.0	psi 3335.87	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1720	psi 249465.36	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 56	-	ASTM D256
	J/m 160	ft·lb/in 1.05	ASTM D256
		ft·lb/in 3.0	ASTM D256
ضربه پرتاب وزنه ابزاری	J 36.2	-	ASTM D3763

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 132	-	ASTM D648
	C° 69.0	F° 269.6	ASTM D648
		F° 156.2	ASTM D648

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
دمای خشک کردن	C° 100	F° 212.0	-
زمان خشک کردن	hr	-	-
دمای بخش عقب سیلندر	C° 204	F° 399.2	-

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای بخش میانی سیلندر	C° 218	F° 424.4	-
دمای بخش جلوی سیلندر	C° 218	F° 424.4	-
دمای نازل	C° 216	F° 420.8	-
دمای فرآیند (دوب)	C°	-	-
دمای قالب	C°	-	-
کاشن (Cushion)	mm	-	-
نامشخص	-	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.