

Asaflex™ 810

SBS	دسته بندی	AKelastomers	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

گرید فیلم و ورق. اصلاح کننده رزین های استایرنی، برای استحکام ضربه بالا. افزودن مقدار کم به GPPS (پلی استایرن عمومی) برای ورق هایی با ویژگی های لولای خوب و فیلم هایی با ویژگی های ازدیاد طول خوب. قابلیت تورم و اکستروژن ورق. به صورت گلوله عرضه می شود. مخلوط با GPPS برای PSP* لمینت شده، بسته های بلیستر و سایر فیلم ها. همچنین به عنوان اصلاح کننده برای افزایش عملکرد کشش عمیق، برای فنجان ها و درب های دسریخ زده و فنجان های نوشیدنی سرد شفاف.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	کوپلیمر	-	-
	کشیدگی بالا	-	-
	مقاومت ضربه بالا	-	-
کاربردها	مخلوط کردن	-	-
	فنجان ها	-	-
	فیلم	-	-
	ظروف غذا	-	-
	لمینت ها	-	-
	ورق	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن ورق	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 1.01	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 5.0	-	ISO 1133
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% to 0.80 0.20	-	-
جذب آب	% 0.10	-	ISO 62
سختی Rockwell	10	-	ISO 2039-2
سختی Shore	62	-	ISO 868

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
تنش کششی	MPa 20.0	psi 2900.76	ISO 527-2/5
کرنش کششی	% 250	-	ISO 527-2/5
مدول خمشی	MPa 1400	psi 203053.2	ISO 178
تنش خمشی	MPa 24.0	psi 3480.91	ISO 178
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	بدون شکست	-	ISO 179

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 65.0	F° 149.0	ISO 75-2/A
			ISO 306/A50

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای نرم شوندگی Vicat	C° 83.0	F° 181.4	

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
عبور نور (Transmittance)	% 89.0	-	ISO 3537
کدورت (Haze)	% 1.2	-	ISO 3537

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.