

Asaflex™ 830

SBS	دسته بندی	AKelastomers	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

گرید اکستروژن فیلم و ورق. مخلوط شده با SC*، برای فیلم هایی با تعادل خوب در ویژگی های عملکرد. قابلیت برای باد کردن و اکستروژن ورق. به صورت گرانول عرضه می شود. در مخلوط با GPPS، برای نوارهای حامل IC. در مخلوط با SC، برای فیلم های شریک. * کوپلیمر استایرنی از PS Japan Corp. مشابه Asaflex™ 830 در ضریب شکست، که منجر به مخلوط هایی می شود که شفافیت ورق را به طور قابل توجهی بالاتر از آنچه با هر GPPS (پلی استایرن عمومی) قابل دستیابی است، فراهم می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	کوپلیمر	-	-
کاربردها	فیلم ورق نوار	- - -	- - -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	پلت ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم اکستروژن ورق	- -	- -

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 1.01	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 5.0	-	ISO 1133
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% to 0.80 0.20	-	-
جذب آب	% 0.10	-	ISO 62
سختی Rockwell	10	-	ISO 2039-2
سختی Shore	55	-	ISO 868

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
تنش کششی	MPa 18.0	psi 2610.68	ISO 527-2/5
کرنش کششی	% 250	-	ISO 527-2/5
مدول خمشی	MPa 1100	psi 159541.8	ISO 178
تنش خمشی	MPa 21.0	psi 3045.8	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	kJ/m ² 15	ft·lb/in ² 7.14	ISO 179
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	بدون شکست	-	ISO 179

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 60.0	F° 140.0	ISO 75-2/A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 72.0	F° 161.6	ISO 306/A50

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
ISO 3537			

نوری			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
	-	% 89.0	عبور نور (Transmittance)
ISO 3537	-	% 2.0	کدورت (Haze)

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.