# Tuftec™ H1031

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | AKelastomers | **دسته بندی** | SEBS |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

وزن مولکولی کم و در نتیجه ویسکوزیته کم؛ بنابراین به ویژه برای کاربردهایی که نیاز به فرآیندپذیری بالا و سیالیت بالا دارند، ترجیح داده می‌شود. به شکل پلت عرضه می‌شود. اصلاح‌کننده رزین‌های الفینی، برای استحکام ضربه بالا. سازگارکننده. جزء چسب‌ها و درزگیرها.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | قابلیت پردازش خوب | - | - |
| | جریان بالا | - | - |
| | مقاومت ضربه بالا | - | - |
| | وزن مولکولی پایین | - | - |
| | ویسکوزیته پایین | - | - |
| **کاربردها** | چسب‌ها | - | - |
| | تغییر شکل پلاستیک | - | - |
| | چسب‌ها | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 0.910 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | | - | ASTM D1238 |
| | 17 g/10 min | - | - |
| | 80 g/10 min | - | - |
| | 150 g/10 min | - | - |
| **سختی دورومتر** | 82 | - | JIS K6253 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول کششی** | 3.20 MPa | 464.12 psi | JIS K6251 |
| **استحکام کششی** | 12.7 MPa | 1841.98 psi | JIS K6251 |
| **ازدیاد طول کششی** | 650 % | - | JIS K6251 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.