# Tuftec™ H1041

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | AKelastomers | **دسته بندی** | SEBS |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

وزن مولکولی نسبتاً کم و در نتیجه فرآیندپذیری و سیالیت بالا، همراه با تعادل برتر استحکام مکانیکی به عنوان الاستومر و ازدیاد طول. اصلاح‌کننده رزین‌های الفینی و استایرنی، برای استحکام ضربه بالا. سازگارکننده. جزء چسب‌ها و درزگیرها. پلیمر پایه ترکیبات قالب‌گیری SEBS.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | جریان خوب | - | - |
| | قابلیت پردازش خوب | - | - |
| | کشیدگی بالا | - | - |
| | مقاومت ضربه بالا | - | - |
| | وزن مولکولی پایین | - | - |
| **کاربردها** | چسب‌ها | - | - |
| | ترکیب | - | - |
| | چسب‌ها | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 0.910 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 5.0 g/10 min | - | ISO 1133 |
| **سختی Shore** | 84 | - | ISO 7619 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تنش کششی** | 3.40 MPa<br>21.6 MPa | 493.13 psi<br>3132.82 psi | ISO 37<br>ISO 37 |
| **ازدیاد طول کششی** | 650 % | - | ISO 37 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **نسبت استایرن به لاستیک** | 30/70 | - | Internal Method |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.