Tuftec™ H1052

تولیدکننده	AKelastomers	**دسته بندی**	SEBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلیمری با محتوای استایرن نسبتاً کم و در نتیجه انعطاف‌پذیری، سیالیت و فرآیندپذیری بالا. برای القای این ویژگی‌ها به رزین‌های الفینی و استایرنی بسیار موثر است. به شکل پلت عرضه می‌شود. کاربردها: اصلاح‌کننده رزین‌های الفینی و استایرنی، برای استحکام ضربه بالا. سازگارکننده. فیلم‌های انعطاف‌پذیر، چسب‌ها و جزء درزگیرها. پلیمر پایه برای ترکیبات SEBS.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	جریان بالا	-	-
	مقاومت ضربه بالا	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	فیلم	-	-
	چسب‌ها	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.890 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	13 g/10 min	-	ISO 1133
استایرن/بوتادین	20/80 %wt	-	-
سختی Shore	67	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	2.50 MPa 11.8 MPa	362.6 psi 1711.45 psi	ISO 37 ISO 37
ازدیاد طول کششی	700 %	-	ISO 37

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.