Tuftec™ H1053

تولیدکننده	AKelastomers	**دسته بندی**	SEBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلیمری که برای القای حداکثر استحکام مکانیکی قابل دستیابی با هر الاستومر ترموپلاستیک استایرنی به شکل پلت طراحی شده است. به شکل پلت عرضه می‌شود. اصلاح‌کننده رزین‌های الفینی و استایرنی، برای استحکام ضربه بالا. سازگارکننده. جزء چسب‌ها و درزگیرها. پلیمر پایه برای ترکیبات SEBS. اصلاح‌کننده آسفالت.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت ضربه بالا	-	-
	استحکام بالا	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	تغییر آسفالت	-	-
	چسب‌ها	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.910 g/cm³	-	ISO 1183

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.8 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Shore	79	-	ISO 7619

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	4.80 MPa 24.6 MPa	696.18 psi 3567.93 psi	ISO 37 ISO 37
ازدیاد طول کششی	550 %	-	ISO 37

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.