# Tuftec™ H1141

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | AKelastomers | **دسته بندی** | SEBS |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

ساختار پلیمری دی-/تری-بلاک به دست آمده از طریق فناوری کوپلینگ پیشرفته؛ دی-بلاک جریان پذیری خوبی را فراهم می کند و تری-بلاک تعادل برتری از ویژگی های عملکردی را ارائه می دهد. این محصول به صورت گرانول عرضه می شود. اصلاح کننده رزین های الفینی، برای استحکام ضربه بالا. سازگار کننده. جزء چسب ها و درزگیرها.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | جریان بالا<br>مقاومت ضربه بالا | -<br>- | -<br>- |
| **کاربردها** | چسب‌ها<br>چسب‌ها | -<br>- | -<br>- |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 0.910 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | | | |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | | - | ASTM D1238 |
| | 22 min g/10 | - | - |
| | 140 min g/10 | - | - |
| **سختی دورومتر** | 84 | - | JIS K6253 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول کششی** | 2.80 MPa | 406.11 psi | JIS K6251 |
| **استحکام کششی** | 2.70 MPa | 391.6 psi | JIS K6251 |
| **ازدیاد طول کششی** | 520 % | - | JIS K6251 |

## پیرشدگی (کهولت)

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **تغییر در تنش کششی** | 0.0 % | - | ISO 188 |
| **تغییر در کرنش کششی در شکست** | -3.0 % | - | ISO 188 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.