

AKROMID® B3 3 S3 10 black 950063 (1809)

Nylon 6	دسته بندی	AKRO-PLASTIC GmbH	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

AKROMID® B3 3 S3 10 سیاه 950063 (1809) یک پلی آمید 6 بدون تقویت، هسته دار و مقاوم در برابر ضربه خشک با رنگ ذاتی روشن است. کاربردها شامل دسته ها و اتصالات برای ابزارهای برقی و صنعت مبلمان است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل هسته زایی	-	-
ویژگی ها	مقاومت خوب در برابر ضربه هسته ای	-	-
کاربردها	اتصالات مبلمان دستگیره ها ابزارهای برق/دیگر	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
شناسه رزین (ISO 1043)	PA6-I	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 1.10	-	ISO 1183
جریان ماریچی (Spiral Flow)	cm 85.0	-	Internal Method
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% 1.7	-	ISO 294-4
	% 1.3	-	-
	% 2.6	-	ISO 1110
جذب رطوبت	MPa 102	psi 14793.88	ISO 2039-1
سختی فرورفتگی ساچمه			
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2700	psi 391602.6	ISO 527-2/1
تنش کششی	MPa 70.0	psi 10152.66	ISO 527-2/50
کرنش کششی	% 4.3	-	ISO 527-2/50
	%	-	-
مدول خمشی	MPa 2600	psi 377098.8	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	kJ/m ² 8.0	ft·lb/in ² 3.81	ISO 179/1eA
	kJ/m ² 10	ft·lb/in ² 4.76	-
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	بدون شکست	-	ISO 179/1eU
	بدون شکست	-	-

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	-	-	-
	C° 162	F° 323.6	ISO 75-2/B
	C° 60.0	F° 140.0	ISO 75-2/A
دمای ذوب	C° 222	F° 431.6	DIN EN 11357-1

الکتریکی و اشتعال پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
سرعت سوختن	mm/min	-	FMVSS 302
درجه اشتعال پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای	& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China	آدرس:
sales@su-jiao.com www.polymersdata.com +86-134-2475-5533	مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ) ایمیل: وبسایت: همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.