

Cellidor CP 400-10

CAP	دسته بندی	ALBIS PLASTIC GmbH	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Cellidor CP 400-10 یک محصول سلولز استات پروپیونات (CAP) است. در آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. ویژگی‌ها عبارتند از: سازگار با REACH، سازگار با RoHS، پلاستیکی شده، سازگار با محیط زیست/سبز

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پلاستیفاير (10%)	-	-
ویژگی‌ها	غير فتالات پلاستیک ساز محتوای منبع تجدیدپذیر	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 1.21	-	ISO 1183

فیزیکی

روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 1133	-	cm ³ /10min 7.00	نرخ جریان حجمی مذاب (MVR)
ISO 2039-1	psi 9427.47	MPa 65.0	سختی فرورفتگی ساچمه

مکانیکی

روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 527-2	psi 246564.6	MPa 1700	مدول کششی
ISO 527-2	-	-	تنش کششی
-	psi 5801.52	MPa 40.0	
-	psi 5076.33	MPa 35.0	
ISO 527-2	-	% 30	کرنش کششی
ISO 178	psi 7251.9	MPa 50.0	تنش خمشی
ISO 179/1eA	-	-	استحکام ضربه Charpy شکافدار
-	ft·lb/in ² 9.52	kJ/m ² 20	
-	ft·lb/in ² 3.81	kJ/m ² 8.0	
ISO 179/1eU	-	بدون شکست	استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

حرارتی

روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 75-2/A	F° 194.0	C° 90.0	دمای تغییر شکل حرارتی
ISO 306/B50	F° 199.4	C° 93.0	دمای نرم شونده Vicat

الکتریکی و اشتعال پذیری

روش تست	سیستم ایمریال	سیستم متریک	ویژگی
IEC 60093	-	1.0E+14 ohms	مقاومت ویژه سطحی
IEC 60093	-	1.0E+18 ohms·cm	مقاومت ویژه حجمی

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	to 90.0 °C 60.0	F° 194.0 - 140.0	-
زمان خشک کردن	to 4.0 hr 2.0	-	-
حداکثر رطوبت پیشنهادی	% 0.15	-	-
دمای فرآیند (دوب)	to 230 °C 180	F° 446.0 - 356.0	-
دمای قالب	to 80.0 °C 40.0	F° 176.0 - 104.0	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

 آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) مسئول تماس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.