

ALCOM® PC + AWL 750/20.1 WT1407-04LB

PC+ABS	دسته بندی	ALBIS PLASTIC GmbH	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۲۰٪ فیلر	فیلر

توضیحات محصول

ALCOM® PC + AWL 750/20.1 WT1407-04LB یک محصول پلی کرینات + ABS (PC+ABS) است که با ۲۰٪ پرکننده پر شده است. این محصول در آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای ALCOM® PC + AWL 750/20.1 WT1407-04LB شامل خودرو، کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی، کاربردهای روشنایی و بازتابنده ها می باشد. ویژگی ها عبارتند از: سازگار با REACH، سازگار با RoHS

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت کننده	پرکننده، ۲۰٪ پرکننده به وزن	-	-
ویژگی ها	بازتابندگی بالا	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی کاربردهای روشنایی بازتابنده ها	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شکل ظاهری	کدر	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 1.31	-	ISO 1183
نرخ جریان حجمی مذاب (MVR)	cm ³ /10min 20.0	-	ISO 1133
سختی فرورفتگی ساچمه	MPa 118	psi 17114.48	ISO 2039-1

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2800	psi 406106.4	ISO 527-2
تنش کششی	-	-	ISO 527-2
	MPa 53.0	psi 7687.01	-
	MPa 50.0	psi 7251.9	-
کرنش کششی	-	-	ISO 527-2
	% 4.0	-	-
	% 10	-	-
مدول خمشی	MPa 2800	psi 406106.4	ISO 178
تنش خمشی	MPa 80.0	psi 11603.04	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	kJ/m ² 5.0	ft·lb/in ² 2.38	ISO 179/1eA
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	kJ/m ² 80	ft·lb/in ² 38.06	ISO 179/1eU

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 75-2/A	F° 230.0	C° 110	دمای تغییر شکل حرارتی
ISO 306/B50	F° 248.0	C° 120	دمای نرم‌شوندگی Vicat

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	مقدار Tristimulus
DIN 5033	-	% 91	
ISO 13468	-	% 0.10	

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	دمای خشک کردن
-	F° 230.0 - 212.0	to 110 °C 100	
-	F° 230.0 - 212.0	to 110 °C 100	
-	-	-	زمان خشک کردن
-	-	to 8.0 hr 4.0	
-	-	to 4.0 hr 2.0	
-	F° 536.0 - 428.0	to 280 °C 220	دمای فرآیند (ذوب)
-	F° 212.0 - 158.0	to 100 °C 70.0	دمای قالب

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.