

# ALCOM® TPU 810/4073 AR10

TPU-Polyester	دسته بندی	ALBIS PLASTIC GmbH	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	۱۰٪ پودر آرامید	فیلر

## توضیحات محصول

ALCOM® TPU 810/4073 AR10 یک محصول الاستومر پلی یورتان ترموپلاستیک است که با 10% پودر آرامید پر شده است. می توان آن را با قالب گیری تزریقی پردازش کرد و در آسیا و اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای ALCOM® TPU 810/4073 AR10 شامل قطعات مهندسی/صنعتی و خودرو است. ویژگی ها عبارتند از: سازگار با REACH، سازگار با RoHS، مقاوم در برابر سایش

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی		ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک
-	-	پودر آرامید، 10% پرکننده به وزن
-	-	مقاومت خوب در برابر سایش
-	-	اصطکاک پایین
-	-	کاهش نویز
-	-	کاربردهای خودرویی
-	-	بلبرینگ ها
-	-	قطعات ماشین/مکانیکی
-	-	EC 1907/2006 (REACH)
-	-	رتبه بندی های استاندارد

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 1.21	-	ISO 1183
سختی Shore	87	-	DIN 53505
	32	-	-
	-	-	-
اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	to 110 °C 60.0	F° 230.0 - 140.0	-
	to 110 °C 60.0	F° 230.0 - 140.0	-
	-	-	-
زمان خشک کردن	to 3.0 hr 1.0	-	-
	to 3.0 hr 1.0	-	-
	-	-	-
حداکثر رطوبت پیشنهادی	% 0.050	-	-
دمای فرآیند (ذوب)	to 245 °C 190	F° 473.0 - 374.0	-
دمای قالب	to 50.0 °C 20.0	F° 122.0 - 68.0	-

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.