

ALFATER XL® A40I 4FC0000

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------|------------|
| TPV | دسته بندی | ALBIS PLASTIC GmbH | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

ALFATER XL® A40I 4FC0000 یک محصول ترموپلاستیک ولکانیزه (TPV) است. می توان آن را با قالب گیری تزریقی فرآوری کرد و در آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای ALFATER XL® A40I 4FC0000 شامل کاربردهای تماس با مواد غذایی، دستگیره ها، شیلنگ/لوله و کاربردهای آب بندی می باشد. ویژگی ها عبارتند از: سازگار با REACH، سازگار با RoHS

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|-------------------------|--|------------------|------------------|
| ویژگی ها | مقاوم در برابر قلیایی مقاوم در برابر اوزون | - - | - - |
| کاربردها | دستگیره ها غیر خاص برای کاربردهای غذایی مهر و موم ها لوله کشی | - - - - | - - - - |
| رتبه بندی های استاندارد | EC 1907/2006 (REACH) | - | - |
| انطباق با RoHS | مطابق با RoHS | - | - |
| روش فرآیند | قالب گیری تزریقی | - | - |

| فیزیکی | | | |
|------------|-------------------------|----------------|----------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| چگالی | g/cm ³ 0.930 | - | ISO 1183 |
| سختی Shore | 40 | - | ISO 868 |

| مکانیکی | | | |
|-----------------|-------------|----------------|-----------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| تنش کششی | MPa 1.30 | psi 188.55 | ISO 527-2 |
| | MPa 5.30 | psi 768.7 | ISO 37 |
| ازدیاد طول کششی | % 480 | - | ISO 37 |
| استحکام پارگی | kN/m 20 | - | ISO 34-1 |
| مانایی فشاری | % 27 | - | ISO 815 |

| حرارتی | | | |
|----------------|---------------|------------------|---------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| دمای سرویس دهی | to 125 °C 40- | F° 257.0 - 40.0- | - |

| اطلاعات فرآیند | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|---------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| دمای خشک کردن | to 80.0 °C 70.0 | F° 176.0 - 158.0 | - |
| زمان خشک کردن | to 4.0 hr 2.0 | - | - |
| دمای فرآیند (دوب) | to 215 °C 195 | F° 419.0 - 383.0 | - |
| دمای قالب | to 70.0 °C 10.0 | F° 158.0 - 50.0 | - |
| نرخ تزریق | سریع | - | - |

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.