

# ALFATER XL® A80E 1GP0000

TPV	دسته بندی	ALBIS PLASTIC GmbH	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

ALFATER XL® A80E 1GP0000 یک محصول ترموپلاستیک ولکانیزه (TPV) است. می توان آن را با اکستروژن پردازش کرد و در آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای ALFATER XL® A80E 1GP0000 شامل خودرو، کاربردهای ساختمانی، کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی، کاربردهای آب بندی و سیم و کابل می باشد. ویژگی ها عبارتند از: سازگار با REACH سازگار با RoHS مقاومت خوب در برابر آب و هوا

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	مقاوم در برابر قلیایی	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	مقاوم در برابر اوزون	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	پوشش کابل	-	-
	لوله	-	-
	کاربردهای ساختمانی	-	-
	پروفایل ها مهر و موم ها	-	-
رتبه بندی های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

  

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 0.970	-	ISO 1183
سختی Shore	80	-	ISO 868

  

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 4.30	psi 623.66	ISO 527-2
	MPa 10.5	psi 1522.9	ISO 37
ازدیاد طول کششی	% 500	-	ISO 37
استحکام پارگی	kN/m 39	-	ISO 34-1
مانایی فشاری	% 44	-	ISO 815

  

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس دهی	to 125 °C 40-	F° 257.0 - 40.0-	-

  

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	to 80.0 °C 70.0	F° 176.0 - 158.0	-
زمان خشک کردن	to 4.0 hr 2.0	-	-

## اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای مذاب	to 215 °C 195	F° 419.0 - 383.0	-

## شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.