

# ALFATER XL® D40I 4FC0000

TPV	دسته بندی	ALBIS PLASTIC GmbH	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

ALFATER XL® D40I 4FC0000 یک محصول ولکانیزه ترموپلاستیک (TPV) است. این محصول در آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای ALFATER XL® D40I 4FC0000 شامل کاربردهای تماس با مواد غذایی، دستگیره ها، شیلنگ/لوله و کاربردهای آب بندی می باشد. ویژگی ها عبارتند از: سازگار با REACH، سازگار با RoHS، تثبیت شده در برابر UV

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی		ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک
-	-	پایداری کننده UV
-	-	مقاوم در برابر قلیایی
-	-	مقاوم در برابر اوزون
-	-	دستگیره ها
-	-	غیر خاص برای کاربردهای غذایی
-	-	مهر و موم ها
-	-	لوله کشی
-	-	EC 1907/2006 (REACH)
-	-	مطابق با RoHS

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 0.930	-	ISO 1183
سختی Shore	40	-	ISO 868

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 9.70	psi 1406.87	ISO 527-2
	MPa 15.6	psi 2262.59	ISO 37
ازدیاد طول کششی	% 550	-	ISO 37
استحکام پارگی	kN/m 75	-	ISO 34-1
مانایی فشاری	% 70	-	ISO 815

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس دهی	to 125 °C 40-	F° 257.0 - 40.0-	-

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	to 80.0 °C 70.0	F° 176.0 - 158.0	-
زمان خشک کردن	to 4.0 hr 2.0	-	-
دمای فرآیند (دوب)	to 215 °C 195	F° 419.0 - 383.0	-
دمای قالب	to 70.0 °C 10.0	F° 158.0 - 50.0	-
نرخ تزریق	سریع	-	-

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.