Garathane™ 9005 NATURAL

تولیدکننده	AlphaGary	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

یک ترکیب پلی یورتان پایه پلی اتر، مقاوم در برابر شعله، 90 درجه سانتیگراد، برای کاربردهای سیم و کابل سخت.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
کاربردها	کاربردهای سیم و کابل	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
			ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.23 to 1.27 g/cm³	-	
سختی دورومتر	88 to 94 86 to 92	- - -	ASTM D2240 - -

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت سایش Taber	3.50 mg 6.40 mg	- - -	ASTM D3389 - -
تغییر شکل ماندگار کششی (Tensile Set)	42 %	-	ASTM D412
استحکام کششی	32.4 MPa	4699.23 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	600 %	-	ASTM D412
استحکام پارگی	80.6 kN/m	-	ASTM D624
مانایی فشاری	31 % 65 %	- - -	ASTM D395 - -

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	-1.0 %	-	UL Unspecified
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	3.0 %	-	UL Unspecified

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-65.0 °C	-85.0 °F	ASTM D746

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94
شاخص اکسیژن	29 %	-	ASTM D2863

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	149 C°	300.2 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	154 C°	309.2 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	160 C°	320.0 F°	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	166 C°	330.8 F°	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	171 C°	339.8 F°	-
دمای آداپتور	171 C°	339.8 F°	-
دمای مذاب	171 °C to 182	339.8 - 359.6 F°	-
دمای دای (قالب خروجی)	171 C°	339.8 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.