# Garathane™ 9006 NATURAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | AlphaGary | **دسته بندی** | PUR, Unspecified |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

یک ترکیب پلی یورتان پایه پلی اتر، غیر شکوفه دهنده، مقاوم در برابر شعله، دارای درجه 90 درجه سانتیگراد، برای کاربردهای سیم و کابل سخت.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | بدون یخ‌زدگی<br>مقاومت در برابر شعله | -<br>- | -<br>- |
| **کاربردها** | کاربردهای سیم و کابل | - | - |
| **انطباق با RoHS** | تماس با تولیدکننده | - | - |
| **شکل ظاهری** | رنگ طبیعی | - | - |
| **اشکال** | ذره | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | g/cm³ | - | ASTM D792 |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **سختی دورومتر** | | -<br>-<br>- | ASTM D2240<br>ASTM D2240<br>ASTM D2240 |

## خواص مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | MPa 32.4 | psi 4699.23 | ASTM D412 |
| **ازدیاد طول کششی** | % 600 | - | ASTM D412 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تردی** | C° 65.0- | F° 85.0- | ASTM D746 |

## عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **درجه اشتعال‌پذیری** | V-0 | - | UL 94 |
| **شاخص اکسیژن** | % 29 | - | ASTM D2863 |

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای منطقه ۱ سیلندر** | C° 149 | F° 300.2 | - |
| **دمای منطقه ۲ سیلندر** | C° 154 | F° 309.2 | - |
| **دمای منطقه ۳ سیلندر** | C° 160 | F° 320.0 | - |
| **دمای منطقه ۴ سیلندر** | C° 166 | F° 330.8 | - |
| **دمای منطقه ۵ سیلندر** | C° 171 | F° 339.8 | - |

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای آداپتور** | 171 C° | 339.8 F° | - |
| **دمای مذاب** | C° | - | - |
| **دمای دای (قالب خروجی)** | 171 C° | 339.8 F° | - |
| **نامشخص** | | - | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.