Garathane™ X 94-350-B NAT UV-DG2

تولیدکننده	AlphaGary	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

GARATHANE X 94-350-B یک پلی یورتان پایه پلی اتری با درجه حرارت 90 درجه سانتیگراد، بدون سرب و مقاوم در برابر شعله است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله محتوای پایین (تا هیچ) سرب	- -	- -
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.40 to 1.46 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر		-	ASTM D2240
	84 to 90	-	-
	79 to 85	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ASTM D412
	4.14 MPa	600.46 psi	-
	4.83 MPa	700.53 psi	-
استحکام کششی	11.0 MPa	1595.42 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	640 %	-	ASTM D412
استحکام پارگی		-	-
	39.4 kN/m	-	ASTM D624
	12 kN/m	-	ASTM D470

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	-15 %	-	UL Unspecified
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	-20 %	-	UL Unspecified

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-45.0 C°	-49.0 F°	ASTM D746

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص اکسیژن	30 %	-	ASTM D2863

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	143 °C	289.4 °F	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	149 °C	300.2 °F	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	154 °C	309.2 °F	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	160 °C	320.0 °F	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	166 °C	330.8 °F	-
دمای آداپتور	166 °C	330.8 °F	-
دمای مذاب	166 °C to 177	330.8 - 350.6 °F	-
دمای دای (قالب خروجی)	166 °C	330.8 °F	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.