Garathane™ X 94-350-B NATURAL

تولیدکننده	AlphaGary	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

GARATHANE X 94-350-B یک پلی یورتان پایه پلی اتری مقاوم در برابر شعله است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر شعله	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر			

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	ASTM D2240
		-	ASTM D2240
		-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 4.83	psi 700.53	ASTM D412
استحکام کششی	MPa 12.4	psi 1798.47	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 500	-	ASTM D412

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر در استحکام کششی	% 5.0-	-	UL Unspecified
تغییر در ازدیاد طول نهایی	% 10-	-	UL Unspecified

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C° 45.0-	F° 49.0-	ASTM D746

عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص اکسیژن	% 35	-	ASTM D2863

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	C° 132	F° 269.6	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C° 138	F° 280.4	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C° 143	F° 289.4	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	C° 149	F° 300.2	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	C° 149	F° 300.2	-
دمای آداپتور	C° 149	F° 300.2	-
دمای مذاب	C°	-	-
دمای دای (قالب خروجی)	C° 149	F° 300.2	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.