

Alpha PVC 2212/7-118 CLEAR 0003

PVC, Flexible	دسته بندی	AlphaGary	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Alpha PVC 2212/7-118 CLEAR 0003 یک ترکیب PVC است که با مواد اولیه تایید شده توسط FDA تولید می شود. قطعات صلب شفاف کریستالی را می توان با این فرمولاسیون تولید کرد که دارای جریان بالا و پایداری حرارتی عالی برای قالب گیری آسان است. CLEAR 0003 118-2212/7 به استاندارد در صنعت پزشکی برای انواع کاربردها مانند اتصالات، محفظه های چکه و لوازم جانبی کیسه ها و کاتترهای پزشکی تبدیل شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	قابلیت فرم دهی خوب سیالیت بالا پایداری حرارتی، خوب	- - -	- - -
کاربردها	اتصال دهنده لوازم پزشکی/پرستاری	- -	- -
رتبه بندی های استاندارد	FDA بدون رتبه بندی	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	ذره	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن قالبگیری تزریقی	- -	- -
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 20	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	-	-	ASTM D2240
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مدول کششی	MPa 2040	psi 295877.52	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 62.9 MPa 31.0	psi 9122.89 psi 4496.18	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 7.0	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2550	psi 369846.9	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 67.9	psi 9848.08	ASTM D790
ضربه Izod بدون شکاف	J/m 37	ft·lb/in 0.693	ASTM D256
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 54.4	F° 129.92	ASTM D648

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 300.2	C° 149	دمای بخش عقب سیلندر
-	F° 320.0	C° 160	دمای بخش میانی سیلندر
-	F° 330.8	C° 166	دمای بخش جلوی سیلندر
-	F° 359.6	C° 182	دمای نازل
-	-	C°	دمای فرآیند (دوب)
-	-	-	نامشخص
-	F° 300.2	C° 149	دمای منطقه ۱ سیلندر
-	F° 320.0	C° 160	دمای منطقه ۲ سیلندر
-	F° 330.8	C° 166	دمای منطقه ۳ سیلندر
-	F° 339.8	C° 171	دمای منطقه ۴ سیلندر
-	F° 350.6	C° 177	دمای منطقه ۵ سیلندر
-	F° 359.6	C° 182	دمای آداپتور
-	-	C°	دمای مذاب

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.