

# Alpha PVC 2222C-75 CLEAR 0003

PVC, Flexible	دسته بندی	AlphaGary	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

2222C-75 CLEAR 0003 از مواد اولیه مورد تایید FDA تولید می شود. سهولت پردازش، 2222C-75 CLEAR 0003 را به یک ترکیب پذیرفته شده گسترده برای اکستروژن لوله های غیر سمی مانند لوله های مورد نیاز برای کاربردهای پزشکی، نوشیدنی و صنعتی تبدیل کرده است. شار سریع این ترکیب در دماهای عملیاتی مطلوب، به ثبات در جریان و اندازه لوله های OD کوچک و بزرگ کمک می کند.

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی ها	غیر سمی	-	-
کاربردها	کاربردهای صنعتی کاربردهای پزشکی/بهداشتی لوله کشی	-	-
رتبه بندی های استاندارد	FDA رتبه بندی نامشخص	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	پلت ها	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	to 1.24 g/cm <sup>3</sup> 1.20	-	ASTM D792
سختی دورومتر	to 78 72	-	ASTM D2240
	to 76 70	-	-
		-	-
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مدول کششی	MPa 6.38	psi 925.34	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 15.5	psi 2248.09	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 370	-	ASTM D638
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای تدری	C° 40.0-	F° 40.0-	ASTM D746
اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	C° 143	F° 289.4	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C° 149	F° 300.2	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C° 154	F° 309.2	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	C° 160	F° 320.0	-

## اطلاعات فرآیند

روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 330.8	C° 166	دمای منطقه ۵ سیلندر
-	F° 330.8	C° 166	دمای آداپتور
-	F° 339.8 - 325.4	to 171 °C 163	دمای مذاب
-	F° 330.8	C° 166	دمای دای (قالب خروجی)

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.