

# Alpha PVC 2222NK-70 CLEAR 0217

PVC, Flexible	دسته بندی	AlphaGary	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

2222NK-70 CLEAR 0217 یک ترکیب PVC انعطاف پذیر است که از مواد مورد تایید FDA تولید شده است. سهولت پردازش باعث شده است که 2222NK-70 CLEAR 0217 به یک ترکیب پذیرفته شده به طور گسترده برای اکستروژن لوله های غیر سمی، مانند لوله های مورد نیاز برای کاربردهای پزشکی، نوشیدنی و صنعتی تبدیل شود. 2222NK-70 CLEAR 0217 به گونه ای طراحی شده است که الزامات Class VI و سمیت سلولی فارماکوپه ایالات متحده برای دستگاه های زیست پزشکی را برآورده کند.

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی ها	قابلیت پردازش خوب غیر سمی	- -	- -
کاربردها	کاربردهای صنعتی کاربردهای پزشکی/بهداشتی لوله کشی	- - -	- - -
رتبه بندی های استاندارد	FDA رتبه بندی نامشخص کلاس VI USP	- -	- -
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	to 1.22 g/cm <sup>3</sup> 1.18	-	ASTM D792
سختی دورومتر	to 73 67	-	ASTM D2240
	to 71 65	-	-
		-	-

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 6.10	psi 884.73	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 17.2	psi 2494.65	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 430	-	ASTM D638

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C° 43.0-	F° 45.4-	ASTM D746

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	to 177 °C 166	F° 350.6 - 330.8	-

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

**آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com

**ایمیل:**

www.polymersdata.com

**وبسایت:**

+86-134-2475-5533

**همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.