

Alpha PVC 2222R-90 CLEAR 000X

PVC, Flexible	دسته بندی	AlphaGary	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

2222R-90 CLEAR 000X از مواد مورد تایید FDA تولید شده است. این ماده به ویژه برای اکستروژن لوله های پزشکی شفاف و درخشان تولید شده است. این ترکیب آبی-شفاف می تواند در دماهای عملیاتی نسبتاً پایین پردازش شود. این ماده همچنین مقاومت فوق العاده ای در برابر استریلیزاسیون با اشعه نشان می دهد. 2222R-90 CLEAR 000X به منظور گذراندن تست سازگاری زیستی Class VI USP برای دستگاه های پزشکی طراحی شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی ها	زیست سازگار قابل استریلیزاسیون با تابش	- -	- -
کاربردها	کاربردهای پزشکی/بهداشتی لوله کشی	- -	- -
رتبه بندی های استاندارد	FDA رتبه بندی نامشخص کلاس VI USP	- -	- -
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
شکل ظاهری	شفاف - رنگ آبی شفاف/شفاف	- -	- -

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	to 1.28 g/cm ³ 1.24	-	ASTM D792
سختی دورومتر	to 93 87	-	ASTM D2240
	to 92 86	-	-
		-	-

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 17.4	psi 2523.66	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 23.8	psi 3451.9	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 270	-	ASTM D638

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C° 16.0-	F° 3.2	ASTM D746

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	to 177 °C 166	F° 350.6 - 330.8	-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.