

# Alpha PVC 2222RX/1-74 CLEAR 0001

PVC, Flexible	دسته بندی	AlphaGary	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

2222RX/1-74 Clear 0001 یک ترکیب PVC انعطاف پذیر است که از مواد مورد تایید FDA تولید شده است. 2222RX/1-74 Clear 0001 برای لوله های پزشکی با خواص فیزیکی خوب و عملکرد خوب در هنگام قرار گرفتن در معرض استریلیزاسیون با اشعه تولید شده است.

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	قابل استریلیزاسیون با تابش	-	-
کاربردها	کاربردهای پزشکی/بهداشتی لوله کشی	-	-
رتبه بندی های استاندارد	FDA رتبه بندی نامشخص	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	پلت ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

## فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	to 1.23 g/cm <sup>3</sup> 1.19	-	ASTM D792
سختی دورومتر	to 77 71	-	ASTM D2240
	to 75 69	-	-

## مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مدول کششی	MPa 6.89	psi 999.31	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 17.6	psi 2552.67	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 360	-	ASTM D638
استحکام پارگی	kN/m 48.2	-	ASTM D1004

## اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	C° 143	F° 289.4	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C° 149	F° 300.2	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C° 154	F° 309.2	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	C° 160	F° 320.0	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	C° 160	F° 320.0	-
دمای آداپتور	C° 166	F° 330.8	-
دمای مذاب	to 166 °C 160	F° 330.8 - 320.0	-
دمای دای (قالب خروجی)	C° 166	F° 330.8	-

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.