

# Alpha PVC 2232A/R-80S CLEAR 0217

PVC, Flexible	دسته بندی	AlphaGary	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

2232A/R-80S Clear 0217 یک ترکیب PVC انعطاف پذیر بر پایه مواد مورد تایید FDA است که در درجه اول برای لوله های پزشکی اکستروود شده تولید شده است. 2232A/R-80S Clear 0217 فاقد فتالات بوده و دارای مقاومت عالی در برابر شکنندگی در دمای پایین و مقاومت در برابر اشعه است و به گونه ای طراحی شده است که الزامات Class VI USP و آزمایش سمیت سلولی برای دستگاه های پزشکی را برآورده کند.

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی ها	مقاوم در برابر تابش (گاما)	-	-
کاربردها	کاربردهای پزشکی/بهداشتی لوله کنشی	-	-
رتبه بندی های استاندارد	FDA رتبه بندی نامشخص کلاس VI USP	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	to 1.25 g/cm <sup>3</sup> 1.21	-	ASTM D792
سختی دورومتر	to 83 77	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مدول کششی	MPa 9.14	psi 1325.65	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 17.5	psi 2538.16	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 270	-	ASTM D638
استحکام پارگی	kN/m 67.4	-	ASTM D1004

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	C° 143	F° 289.4	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C° 154	F° 309.2	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C° 166	F° 330.8	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	C° 171	F° 339.8	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	C° 171	F° 339.8	-
دمای آداپتور	C° 171	F° 339.8	-
-	-	-	-

## اطلاعات فرآیند

روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
	F° 350.6 - 330.8	to 177 °C 166	دمای مذاب
-	F° 339.8	C° 171	دمای دای (قالب خروجی)

## شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.