

# Alpha PVC 2235LM-95 CLEAR 000X

PVC, Flexible	دسته بندی	AlphaGary	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

2235LM-95 Clear 000X یک ترکیب وینیل انعطاف پذیر منحصر به فرد و مقاوم در برابر استخراج با خاصیت ارتجاعی خوب، عملکرد در دمای پایین و حفظ خواص پس از تابش است. استخراج اجزا توسط لیپیدها، پلی استایرن، پلی کرینات یا سایر مواد چرب بسیار کم است. این ماده برای برآورده کردن الزامات کلاس VI فارماکوپه ایالات متحده و سمیت سلولی برای دستگاه های زیست پزشکی طراحی شده است.

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر استخراج الاستیسیته بالا	-	-
کاربردها	کاربردهای پزشکی/بهداشتی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	کلاس VI USP	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

**فیزیکی**

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D792	-	to 1.30 g/cm <sup>3</sup> 1.26	وزن مخصوص
ASTM D2240	-	to 98 92	سختی دورومتر

**مکانیکی**

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 2596.18	MPa 17.9	مدول کششی
ASTM D638	psi 3103.81	MPa 21.4	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 230	ازدیاد طول کششی
ASTM D1004	-	kN/m 91.1	استحکام پارگی

**حرارتی**

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D746	F° 23.0	C° 5.00-	دمای تدری

**اطلاعات فرآیند**

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 300.2	C° 149	دمای منطقه ۱ سیلندر
-	F° 320.0	C° 160	دمای منطقه ۲ سیلندر
-	F° 330.8	C° 166	دمای منطقه ۳ سیلندر
-	F° 339.8	C° 171	دمای منطقه ۴ سیلندر
-	F° 350.6	C° 177	دمای منطقه ۵ سیلندر
-	F° 350.6	C° 177	دمای آداپتور
-	F° 365.0 - 354.2	to 185 °C 179	دمای مذاب
-			

## اطلاعات فرآیند

روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
	F° 350.6	C° 177	دمای دای (قالب خروجی)

## شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.