

Alpha PVC 3019-40/45 CLEAR 0003

PVC, Flexible	دسته بندی	AlphaGary	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Clear 0003 3019-40/45 یک ترکیب PVC با انعطاف پذیری و نرمی مشابه لاستیک است. Clear 0003 3019-40/45 برای قالب گیری تزریقی طراحی شده و برای اسباب بازی ها، نوآوری ها، گوش گیرها و کاربردهای پزشکی که انعطاف پذیری فوق العاده ضروری و سطح براق بالا مطلوب است، استفاده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	نکته برجسته انعطاف پذیری خوب نرم	-	-
کاربردها	اسباب بازی ها لوازم پزشکی/پرستاری	-	-
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 220	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	-	-	ASTM D2240 ASTM D2240 ASTM D2240
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2.34	psi 339.39	ASTM D638
استحکام کششی	MPa 8.27	psi 1199.46	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 530	-	ASTM D638
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C° 53.0-	F° 63.4-	ASTM D746
اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای بخش عقب سیلندر	C° 138	F° 280.4	-
دمای بخش میانی سیلندر	C° 149	F° 300.2	-
دمای بخش جلوی سیلندر	C° 154	F° 309.2	-
دمای نازل	C° 160	F° 320.0	-
دمای فرآیند (ذوب)	C°	-	-
نامشخص	-	-	-

اطلاعات فرآیند

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 280.4	C° 138	دمای منطقه ۱ سیلندر
-	F° 300.2	C° 149	دمای منطقه ۲ سیلندر
-	F° 309.2	C° 154	دمای منطقه ۳ سیلندر
-	F° 320.0	C° 160	دمای منطقه ۴ سیلندر
-	F° 320.0	C° 160	دمای منطقه ۵ سیلندر
-	F° 320.0	C° 160	دمای آداپتور
-	-	C°	دمای مذاب

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.